PARTAGEONS NOS EXIGENCES

FICHE TECHNIQUE

TEXXIUM

La technologie du XXIe siècle

Zone Entreprise de Barias
40230 ST GEOURS DE MAREMNE
Tél. 05 58 57 37 20
Fax 05 58 57 37 42
www.texxium.fr

TRANSCOL est un adhésif mono composant spécialement mis au point pour les collages nécessitant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations. Grâce à un allongement exceptionnel de 200%, les variations de température, les vibrations constantes ou occasionnelles, les chocs, n'entraînent pas une rupture de la liaison : l'adhésif s'adapte et encaisse les impacts sans se désunir.

TRANSCOL fait preuve d'une résistance hors normes en terme de résistance à la traction : 470 kg/cm^2 soit 3 fois plus résistant qu'une cyano classique.

Permet des collages hautes résistances sur aluminium, acier, acrylique, ABS, nylon, bois, verre, marbre, granit et tout autre support.

POLYVALENCE : adhère sur tout support SEMBLABLE ou DISSEMBLABLE.

SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT :
- sans aucun solvant
- non étiquetable

HAUTES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES :
- allongement 200%
- traction 470kg/cm^2
- cisaillement 430kg/cm^2
- température : - 40° à + 120°C

BONNE RÉSISTANCE INITIALE : ne réclame pas de système de maintien (sauf poids excessif).

PEUT ETRE PEINT.

TRANSCOL

313 023

(Tube de 23 g)

Adhésif mono composant souple sans solvant pour tout support

Janvier/12

AUTOMOBILE.

BATIMENT.

COLLECTIVITÉS.

INDUSTRIE.

AGRICULTURE.

Mode d'emploi :

a) Application sur les deux faces

Nettoyage. Enlever la poussière, la rouille, les traces de graisses avec un solvant et/ ou du papier de verre. Appliquer une couche mince sur chaque coté des parties à coller. Après assemblage laisser le collage 24h sans sollicitation afin d'atteindre les performances maximales. Il n'est pas nécessaire de pratiquer un maintien temporaire sauf en cas de pièces lourdes ou de géométrie particulière.

b) Application sur une seule face

Nettoyer les pièces. Appliquer la colle sur une des faces. Procéder à l'assemblage dans les 5 mn, les performances maxi de collage sont atteintes en 24h.

Caractéristique techniques :

Densité : 1.31
Viscosité : 100
Couleur : transparente
Allongement : 200%
Dureté : 55 shore A
Matière non volatile : 98%
Résistance au pelage : 190 kg/mm^2

Résistance au cisaillement : 430 kg/cm^2
Résistance à la traction : 470 kg/cm^2
Tenue en température : - 40° à + 120 °C en continu
Temps de première peau : 7 mn
Temps de polymérisation : environ 3 mm d'épaisseur par 24 h

Stocker dans un endroit frais (5 - 25°) de préférence à l'abri de la lumière.
N'adhère pas sur Téflon, polyéthylène et polypropylène.
Délai de conservation : minimum : 1 an.

PRODUIT RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL.